


ROJO VILLAR



Granodiorit

Alter: Oberkarbon

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,65 t/m³

Druckfestigkeit:

86 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

10,5 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rosa, weiß/hell, Hellgrau, SchwarzGrobkörnig

Fundort:

Villar del Rey / Albuquerque
Spanien

Handelsnamen:

ROJO VILLAR, ROSA VILLAR

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

5.8

INSK Nummer alt:

2.2.11

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,26 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de