

ESKISEHIR LEOPAR



Marmor

Alter: Paläozoikum

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,73 t/m³

Druckfestigkeit:

102 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

102 MPa

Biegefestigkeit:

17,4 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Hellgrau, Rosa, Beige Feinkörnig

Fundort:

Seyitgazi / Eskisehir
Türkei

Handelsnamen:

ESKISEHIR LEOPAR

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

89.6

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,2 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de