

KORPILAHTI BLACK



Gabbro

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,827 t/m³

Druckfestigkeit:

231 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

13,52 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Plagioklas:65,2%

Quarz:10,3%

Biotit-Glimmer:12,8%

Pyroxen (Augit):8,3%

Sonstige:3,4%

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarz, Mittelkörnig

Fundort:

Muurame + Korpiaho / Korpilahti / Jyväskylä
Finnland

Handelsnamen:

KORPILAHTI BLACK, KORPI BLACK

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

28.5

INSK Nummer alt:

4.4.26

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,08 Gew.-%