

LAPPONIA RUSKA



■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige, Graugrün Feinkörnig

Fundort:

Louepalo / Tervola / Rovaniemi
Finnland

Handelsnamen:

LAPPONIA RUSKA, TERVOLA, LAPPIN MARBLE, LAPPIA RUSKA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

Marmor

Dolomitmarmor

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

INSK Nummer:

85.10

INSK Nummer alt:

9.4.17

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,83 t/m³

Druckfestigkeit:

97 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Dolomit: 75-90%

Quarz: 10-25%

Chlorit: 0-5%

Sericit: 0-5%