

OULAINEN BLACK



Gabbro

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,90 t/m³

Druckfestigkeit:

210 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

17,9 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Plagioklas:52%

Pyroxen (Augit):24%

Biotit-Glimmer:20%

Amphibol (Hornblende):1%

Quarz:1%

Sonstige:2%

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarz, Mittelkörnig

Fundort:

Likalan Järvi/ Oulainen
Finnland

Handelsnamen:

OULAINEN BLACK, LIKALAN JÄRVI, MIDNIGHT BLACK

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

28.15

INSK Nummer alt:

4.4.29

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,29 Gew.-%