

BLANCO TRANCO



Marmor

Alter: Paläozoikum

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,759 t/m³

Druckfestigkeit:

120,4 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

22,9 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

weiß/hell, HellgrauFeinkörnig

Fundort:

Lubrin / Almeria
Spanien

Handelsnamen:

BLANCO TRANCO, BLANCO TRANCO MACAEL

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,2 Gew.-%

Porosität:

0,65 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Calcit:95%

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de