

KIMBERLEY PREMIUM



Basalt

Dolerit

Alter: unbekannt

Gesteinsgruppe: Ergussgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,97 t/m³

Druckfestigkeit:

217 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

15 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarz, Feinkörnig

Fundort:

Kimberley

Australien

Handelsnamen:

KIMBERLEY PREMIUM, AUSTRALIA BLACK, AUSTRAL BLACK

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

29.4

INSK Nummer alt:

5.2.11

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,06 Gew.-%