

SERPEGGIANTE PERLATO



Kalkstein

Bioklastenkalk

Alter: Kreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,69 t/m³

Druckfestigkeit:

224 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

222,9 MPa

Biegefestigkeit:

23,1 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige, Rosa

Fundort:

S.Giovanni Rotondo / Foggia
Italien

Handelsnamen:

SERPEGGIANTE PERLATO

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,225 Gew.-%

EModul:

81,4 GPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de