

SCHWEINSTAL ROT



Sandstein

Buntsandstein

Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,10 t/m³

Druckfestigkeit:

66,47 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

8,9 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun, Mittelkörnig

Fundort:

Krickenbach/ Kaiserslautern

Deutschland

Handelsnamen:

SCHWEINSTAL ROT, SCHOPPER SANDSTEIN,

QUEIDERSBACHER SANDSTEIN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

91.2

INSK Nummer alt:

6.2.31

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

6,1 Gew.-%

Porosität:

20,11 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de