


BJÄRLÖV



Granit

Alter: Silur

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,65 t/m³

Druckfestigkeit:

>130 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

19,3 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Braun, Feinkörnig

Fundort:

Bjälöv/nw'Kristianstad
Schweden

Handelsnamen:

BJÄRLÖV, CHAMPAGNE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

6.3

INSK Nummer alt:

2.6.6

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,14 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de