

BONGARD



Kalkstein

Riffkalk

Alter: Oberdevon

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

unbekannt

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,70 t/m³

Reindichte:

2,71

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rosa, Hellgrau, Rot

Fundort:

Villmar/ Lahn

Deutschland

Handelsnamen:

BONGARD, LAHN-MARMOR

Verfügbarkeit:

Nicht mehr im Abbau. Früher von großer Bedeutung.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

7.3.16

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,16 Gew.-%

Porosität:

0,59 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de