


AFYON KAPLANPOSTU



Marmor

Alter: Paläozoikum

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,71 t/m³

Druckfestigkeit:

65 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

11 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Hellgrau, Dunkelgrau, Schwarzfeinkörnig

Fundort:

Iscehisar/ nö' Afyon
Türkei

Handelsnamen:

AFYON KAPLANPOSTU, AFYON TIGERSKIN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

84.4

INSK Nummer alt:

9.3.22

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,1 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de