

## BOTTICINO SEMICLASSICO



### Kalkstein

mit Onkoiden

**Alter:** Jura

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,68 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

216 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

208 MPa

**Biegefestigkeit:**

6 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige,

**Fundort:**

Nuvolera / Botticino / Brescia  
Italien

**Handelsnamen:**

BOTTICINO SEMICLASSICO

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

72.1

**INSK Nummer alt:**

8.4.17

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

0,17 Gew.-%

**Thermische Dehnung:**

0,44 mm/m/100K

**EModul:**

84,60 GPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de