

## ARABESCATO CLASSICO



### Kalkstein

Riffkalk

**Alter:** Trias

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,71 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

196,0 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

194,0 MPa

**Biegefestigkeit:**

12,3 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Hellgrau, Rosa

**Fundort:**

Trescore Balneario/Bergamo  
Italien

**Handelsnamen:**

ARABESCATO CLASSICO

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

**INSK Nummer alt:**

7.3.4

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Thermische Dehnung:**

0,42 mm/m/100K