

MAGNY DORÉE



Kalkstein

oolitisch

Alter: Jura

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Feinschliff möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,10-2,273 t/m³

Druckfestigkeit:

40-69 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

10,3 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige,

Fundort:

Magny-Lambert / Montbard (Cote-d'Or)
Frankreich

Handelsnamen:

MAGNY DORÉE, MAGNY

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Porosität:

16-20 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de