

## LERIDA



### Sandstein

calcitisch gebunden

**Alter:** Tertiär

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Nur Feinschliff möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,35 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

54,8 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

7,4 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige, Feinkörnig

**Fundort:**

Arbeca + Vinaixa / Lerida / Lleida  
Spanien

**Handelsnamen:**

LERIDA, FLORESTA, PIEDRA DE ARBECA, PIETRA DE  
VINAIXA, ARENISCA LUNA

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

94.23

**INSK Nummer alt:**

6.2.74

**Eignung als Bodenbelag:**

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Porosität:**

3,56 Vol.-%