

LEISTADT



Sandstein

Buntsandstein

Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,08-2,16 t/m³

Druckfestigkeit:

66 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

2 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige, Fein- bis mittelkörnig

Fundort:

Leistadt/ Bad Dürkheim

Deutschland

Handelsnamen:

LEISTADT, TALI-SANDSTEIN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

93.7

INSK Nummer alt:

6.2.28

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

5,6 Gew.-%