

MARROM CAJU



Granit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,63 t/m³

Druckfestigkeit:

160 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

15,3 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Braun, Mittelskörnig

Fundort:

Indaiatuba / Brag. Paulista (SP)

Brasilien

Handelsnamen:

MARROM CAJU

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

6.21

INSK Nummer alt:

2.6.8

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,30 Gew.-%

Porosität:

0,79 Vol.-%

Thermische Dehnung:

0,93 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de