

ROTHBACH



Sandstein

Buntsandstein

Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,16 t/m³

Druckfestigkeit:

76 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

4,4 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun, BeigeFein- bis mittelkörnig

Fundort:

Rothbach/ Vogesen

Frankreich

Handelsnamen:

ROTHBACH, VOGESENSANDSTEIN, ROSE DES VOSGES, LICHTENBERGER SANDSTEIN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

90.25

INSK Nummer alt:

6.3.46

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

4,3 Gew.-%