

# Naturstein

NATURSTEINONLINE.DE

## DENIZLI LIGHT



### Travertin

**Alter:** Quartär

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,72 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

55,9 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

57,1 MPa

**Biegefestigkeit:**

10,6 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Mineralbestand

**Calcit:**97,41%

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige,

**Fundort:**

Denizli

Türkei

**Handelsnamen:**

DENIZLI LIGHT, ORUC, BAUHAUS TRAVERTIN

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

**INSK Nummer alt:**

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

2,3 Gew.-%

Copyright 2024 natursteinonline.de