

ROUGE ROYAL FONCE



Kalkstein

Riffkalk

Alter: Oberdevon

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,65-2,72 t/m³

Druckfestigkeit:

125,4-166,4 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

11,9-14,5 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Dunkelgrau, Rosa

Fundort:

Philippeville

Belgien

Handelsnamen:

ROUGE ROYAL FONCE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Porosität:

0,24-9,6 Vol.-%