

SANTAFIORA OSTREA



Kalksandstein

mit Austernschalen

Alter: Alttertiär

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Feinschliff möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Druckfestigkeit:

84-94 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

72,5-81,6 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Braun, Mittelnüch

Fundort:

Santafiora / Grosseto

Italien

Handelsnamen:

SANTAFIORA OSTREA, ARENARIA CON OSTREE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

92.10

INSK Nummer alt:

6.2.15

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

2,20 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de