


KÖNIGSBRÜCK



Granodiorit

m. Einschmelzungen

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,75 t/m³

Druckfestigkeit:

165 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

21 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Dunkelgrau, SchwarzMittelkörnig

Fundort:

Königsbrück/ Lausitz

Deutschland

Handelsnamen:

KÖNIGSBRÜCK, LAUSITZER GRANIT

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

11.4

INSK Nummer alt:

3.1.75

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,23 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de