


## SAN PEDRO



### Granit

**Alter:** Karbon

**Gesteinsgruppe:** Tiefengesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,62 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

125 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

11,6 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Gelb, Feinkörnig

**Fundort:**

San Pedro/ nw Viseu  
Portugal

**Handelsnamen:**

SAN PEDRO, GIALLO GALICIA

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

8.17

**INSK Nummer alt:**

2.3.33

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

0,4 Gew.-%

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de