

## IPANEMA AMARELO



### Granulit

**Alter:** Präkambrium

**Gesteinsgruppe:** Metamorphe Gesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,64 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

136 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

141 MPa

**Biegefestigkeit:**

14,9 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Gelb, Rotbraun Feinkörnig

**Fundort:**

Colatina / Espirito Santo  
Brasilien

**Handelsnamen:**

IPANEMA AMARELO

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

45.9

**INSK Nummer alt:**

10.6.24

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

0,22 Gew.-%

**Porosität:**

0,58 Vol.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de