


SPITZKOPPE



Granit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Druckfestigkeit:

140 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

14,3 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Gelb, Fein- bis mittelkörnig

Fundort:

Spitzkoppe/ n'Swakopmund
Namibia

Handelsnamen:

SPITZKOPPE, TROPICAL SUN, GIALLO DAMARA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

7.5

INSK Nummer alt:

2.3.35

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,35 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de