

## SYDNEY BLUE



### Granit

mit blauem Quarz

**Alter:** Devon

**Gesteinsgruppe:** Tiefengesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,7 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

226 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

9,4 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Blaugrau, weiß/hell, SchwarzGrobkörnig

**Fundort:**

Cowra / New South Wales  
Australien

**Handelsnamen:**

SYDNEY BLUE, CRYSTAL BLUE, BLUE CRISTAL

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

14.6

**INSK Nummer alt:**

2.5.15

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

0,15 Gew.-%