

CAMBRIAN BLACK



Anorthosit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,868 t/m³

Druckfestigkeit:

155,8 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

13,8 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarz, Mittel- bis grobkörnig

Fundort:

Alma / Quebec

Kanada

Handelsnamen:

CAMBRIAN BLACK, BLACK SKY

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

28.14

INSK Nummer alt:

4.4.9

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,10 Gew.-%