

## PORFIDO SARENTINO



### Rhyolit

**Alter:** Perm

**Gesteinsgruppe:** Ergussgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Nur Mattglanz erzielbar.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,55 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

280 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

24 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Rotbraun,

**Fundort:**

Vormeswald / Sarentino / Bozen  
Italien

**Handelsnamen:**

PORFIDO SARENTINO, SARNTALER PORPHYR ROT,  
VORMESWALD-PORPHYR, SARNER PORPHYR

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

33.3

**INSK Nummer alt:**

5.1.7

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

0,5 Gew.-%