

VERDE PANTANAL



Quarzit

Epidotquarzit, -gdL-

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,65 t/m³

Druckfestigkeit:

242 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

24 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Graugrün, GrünFeinkörnig

Fundort:

Bom Jesus da Lapa/Macaubas/ MG
Brasilien

Handelsnamen:

VERDE PANTANAL, VERDE LUIZ XV.

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

53.3

INSK Nummer alt:

10.1.27

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,33 Gew.-%

Porosität:

0,46 Vol.-%

Thermische Dehnung:

1,1 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de