

JACARANDA BAHIA



Gneis

Orthogneis

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,67 t/m³

Druckfestigkeit:

170 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

157 MPa

Biegefestigkeit:

18,9 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun, Dunkelgrau Fein- bis mittelkörnig

Fundort:

Fazenda Candéal/Feira d.Santan

Brasilien

Handelsnamen:

JACARANDA BAHIA, ROSSO TIGRATO, BAHIA FLAME, FLAMENCO, RED VITORIA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

41.6

INSK Nummer alt:

3.4.64

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,09 Gew.-%

Porosität:

0,24 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de