

CAMPANARIO



Granit

porphyrisch, mit Cordierit

Alter: Oberkarbon

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,63 t/m³

Druckfestigkeit:

77,3 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

12,0 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige, Mittel- bis grobkörnig

Fundort:

Campanario / ö' Merida / Badajoz
Spanien

Handelsnamen:

CAMPANARIO, GRIS CAMPANARIO

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

11.23

INSK Nummer alt:

2.4.37

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,18 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de