

ZASTENI



Marmor

Alter: Perm

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,65 t/m³

Druckfestigkeit:

83 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

17,8 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Hellgrau, weiß/hellfeinkörnig

Fundort:

Zasteni / Halbinsel Pilion

Griechenland

Handelsnamen:

ZASTENI, PILION PINK, PINK OF LAFKOS, VOLOS CLOUDY PINK

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

86.11

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,07 Gew.-%