

BARENTS RED



Migmatit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,60 t/m³

Druckfestigkeit:

237,7 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

22,5 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rot, Blaugrau, Dunkelgrau, Rotbraun Fein- bis grobkörnig

Fundort:

Grasbakken / Varanger-Fjord / Finnmarken
Norwegen

Handelsnamen:

BARENTS RED

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

39.44

INSK Nummer alt:

4.6.37

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,09 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de