

## LAZONBY FELL



### Sandstein

**Alter:** Perm

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Keine Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,35 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

84 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Rot, Mittelkörnig

**Fundort:**

Lazonby Fell/ Penrith /Plumpton/Cumbria  
Großbritannien

**Handelsnamen:**

LAZONBY FELL, PLUMPTON RED, STONERAISE RED  
SANDSTONE, PENRITH SANDSTONE

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

**INSK Nummer alt:**

**Eignung als Bodenbelag:**

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

4,7 Gew.-%

**Porosität:**

9,5 Vol.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de