

MARACANA



■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun, weiß/hell, Schwarz Mittelkörnig

Fundort:

Campo Belo (MG)
Brasilien

Handelsnamen:

MARACANA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

Migmatit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

INSK Nummer:

41.3

INSK Nummer alt:

4.6.34

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,68 t/m³

Druckfestigkeit:

155 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

160 MPa

Biegefestigkeit:

20,4 MPa

Wasseraufnahme:

0,14 Gew.-%

Porosität:

0,39 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de