

MALMÖN



Granit

Alter: Algonkium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,65 t/m³

Druckfestigkeit:

178 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

17 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Hellgrau, BraunFein- bis mittelkörnig

Fundort:

Malmön(Insel)/ n' Lysekil

Schweden

Handelsnamen:

MALMÖN, BOHUS GRA, NORDGARD

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

13.15

INSK Nummer alt:

3.1.17

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,2 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de