

MERUOCA AMARELO



Granit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,60 t/m³

Druckfestigkeit:

84,6 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

20,0 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Feldspat:63%

Quarz:20%

Amphibol (Hornblende):8%

Biotit-Glimmer:7%

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Gelb, Fein- bis mittelkörnig

Fundort:

Barra / Massape / Meruoca / Ceara
Brasilien

Handelsnamen:

MERUOCA AMARELO, AMARELO MASSAPE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

7.14

INSK Nummer alt:

2.3.37

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Porosität:

0,76 Vol.-%