

PRETO CEARA



Diorit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,67 t/m³

Druckfestigkeit:

142,0 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarz, Fein- bis mittelkörnig

Fundort:

Jaguarao / Aracoiaba / Ceara
Brasilien

Handelsnamen:

PRETO CEARA, PRETO NOVO

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

28.19

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

unbekannt

Wasseraufnahme:

0,28 Gew.-%

Porosität:

1,05 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Plagioklas:41%

Amphibol (Hornblende):16%

Pyroxen (Augit):14%

Biotit-Glimmer:13%

Quarz:5%

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de