

AZALEA



Granit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,62 t/m³

Druckfestigkeit:

108,2 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

10,8 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rot, weiß/hell, Schwarz, Graubraun Grobkörnig

Fundort:

Loyal Valley / Llano / Texas

USA

Handelsnamen:

AZALEA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

4.15

INSK Nummer alt:

2.1.66

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,197 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de