


TEXAS PEARL



Granit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,66 t/m³

Druckfestigkeit:

160 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

8,9 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rosa, weiß/hell, Hellgrau, SchwarzGrob- bis riesenkörnig

Fundort:

Marble Falls / nw' Austin / Texas
USA

Handelsnamen:

TEXAS PEARL

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

4.19

INSK Nummer alt:

2.2.63

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,16 Gew.-%

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de