

NABOOMSPRUIT



Sandstein

Arkose-Siltstein

Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Mattglanz erzielbar.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,17 t/m³

Druckfestigkeit:

110 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

7,4 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Braun, Feinkörnig

Fundort:

Naboomspruit/Transvaal

Republik Südafrika

Handelsnamen:

NABOOMSPRUIT, GOLDEN SANDSTONE, GOLDEN DAWN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

92.2

INSK Nummer alt:

6.2.50

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

11,15 Gew.-%

Porosität:

14,8 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de