

## MONTORFANO BIANCO



### Granit

**Alter:** Perm

**Gesteinsgruppe:** Tiefengesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,62 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

234 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

225 MPa

**Biegefestigkeit:**

14 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

weiß/hell, HellgrauMittelkörnig

**Fundort:**

Montorfano/ Baveno  
Italien

**Handelsnamen:**

MONTORFANO BIANCO, BAVENO BIANCO, BIANCO BAVENO

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

9.10

**INSK Nummer alt:**

2.4.1

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

0,27 Gew.-%

**Thermische Dehnung:**

0,63 mm/m/100K

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de