


ROJO GUAYANA



Migmatit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,67 t/m³

Druckfestigkeit:

240,2 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

17,8 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun, Feinkörnig

Fundort:

s/Ciudad Guayana

Venezuela

Handelsnamen:

ROJO GUAYANA, GRAN GUAYANA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

3.14

INSK Nummer alt:

2.1.67

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,22 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de