

## CHARLY BROWN



### Granit

**Alter:** Präkambrium

**Gesteinsgruppe:** Tiefengesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,67 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

214 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

16,7 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Rotbraun, Mittelkörnig

**Fundort:**

Lawton / Oklahoma

USA

**Handelsnamen:**

CHARLY BROWN, CHARLIE BROWN, CHARLEY BROWN

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

**INSK Nummer:**

6.13

**INSK Nummer alt:**

2.6.16

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

0,14 Gew.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de