


BLUE KING



Foyait

Sodalitfoyait

Alter: unbekannt

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,56 t/m³

Druckfestigkeit:

184 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Blau, weiß/hell, GraugrünMittelkörnig

Fundort:

um Solwezi (Grenze zu Zaire)
Sambia

Handelsnamen:

BLUE KING, SIENITE BLU

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

32.2

INSK Nummer alt:

3.5.27

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Thermische Dehnung:

1,35 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de