

UMMENDORF



Sandstein

Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,02 t/m³

Druckfestigkeit:

66,5 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

4,1 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige, Fein- bis mittelkörnig

Fundort:

Ummendorf/ Magdeburg
Deutschland

Handelsnamen:

UMMENDORF

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

95.6

INSK Nummer alt:

6.2.45

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

7,4 Gew.-%