


## ZARABAG



### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**  
Dunkelgrau, Feinkörnig

**Fundort:**  
Zarabag/Termez  
Usbekistan

**Handelsnamen:**  
ZARABAG

**Verfügbarkeit:**  
Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

### Gabbro

Lamprophyr  
**Alter:** unbekannt  
**Gesteinsgruppe:** Tiefengesteine

**INSK Nummer:**

**INSK Nummer alt:**

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

**Eignung als Bodenbelag:**

**Politurhaltbarkeit:**

**Säurebeständigkeit:**

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**  
2,78 t/m<sup>3</sup>

**Wasseraufnahme:**  
0,68 Gew.-%

**Druckfestigkeit:**  
216 MPa

**Porosität:**  
1,88 Vol.-%

**Druckfestigkeit nach Frost:**  
MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de