

ÖSTANTORP



Granit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,60 t/m³

Druckfestigkeit:

166 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

20,1 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun, Mittelkörnig

Fundort:

Östantorp / Västervik

Schweden

Handelsnamen:

ÖSTANTORP, IMPERIAL BROWN, OSTANTORP

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

6.11

INSK Nummer alt:

2.6.4

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,10 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de