

LÖBEJÜN



Rhyolit

Alter: Perm

Gesteinsgruppe: Ergussgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,55 t/m³

Druckfestigkeit:

180-197 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

9 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rot, Rosa

Fundort:

Löbejün/ Halle

Deutschland

Handelsnamen:

LÖBEJÜN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

33.1

INSK Nummer alt:

5.1.4

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

1,0 Gew.-%